

HYPERDESMO® – PB-2K



ETA – 10/0095

Двухкомпонентна поліуретан-бітумна мастика для гідроізоляції та захисту

ІНСТРУКЦІЯ

1. Підготовка поверхні

Поверхня має бути сухою; міцною – без тріщин та руйнувань; чистою – без пилу, бруду, жиру, частинок, що відшаровуються. Сліди забруднень від масла, маслянистих речовин або хімікатів потрібно видалити за допомогою відповідних миючих та знежирюючих засобів.

Бетонна поверхня має бути дозрілою (нові стяжки мінімум 28 діб). З бетону видалити верхній слабкий шар цементного молока.

Сколи, раковини, вибоїни необхідно заповнити відповідною ремонтною сумішшю або сумішшю Гіпердесмо ПБ-2К із кварцовим піском.

Тріщини >1 мм, деформаційні шви, стики заповнити поліуретановим герметиком HYPERSEAL®-25LM-S.

Умови нанесення на бетон (стяжку)

- Міцність поверхні: R28 \geq 15МПа
- Вологість поверхні: W < 10%
- Температура повітря: +5 ÷ +35°C
- Вологість повітря: W < 85%

2. Грунтовка поверхні

При необхідності використовуються наступні ґрунти:

- MICROSEALER-50
- UNIVERSAL PRIMER-2K-4060
- AQUADUR®

Вибір на користь того чи іншого ґрунту залежить від:

- Типу поверхні
- Поглинання поверхні
- Температури та вологості
- Закрите приміщення або вулиця
- Призначення гідроізоляційної системи

Витрата ґрунта: \sim 200 г/м²

Для отримання інформації щодо підготовки інших поверхонь, будь ласка, зв'яжіться з нашим технічним відділом giper.profi@gmail.com

3. Змішування. Нанесення та Витрата

Змішування компонентів

Мастика HYPERDESMO®-PB-2K поставляється у відрах рівного об'єму. Відкрити обидва відра, вилити вміст відер рівними частинами 1:1 в окрему ємність для змішування компонентів. Перемішати низькооборотним міксером або низькооборотним дрилем. Наносити одразу після змішування.

УВАГА! Після 30÷45 хвилин (при +20°C) HYPERDESMO PB®-2K починає схоплюватися. Це треба взяти до уваги при організації робіт і при виборі кількості матеріалу, що готується.

Нанесення

Нанесення проводиться вручну валиками, пензлями, щітками "макловиця", шпателями та (або) обладнанням безповітряного розпилення. Мастика може наноситись як в один шар, так і пошарово. На нерівних та похилих поверхнях виконується пошарове нанесення з витратою 0,6÷0,8 кг/м² на 1 шар.

При необхідності армування рекомендується використовувати геотекстиль 50÷60 г/м²

Для зручності нанесення мастику можна розбавити ксилолом на 5-7% при ручному нанесенні та до 10% при механічному.

Використання інших розчинників заборонено!

Витрата

Норма витрати на бетонних поверхнях: 1,5÷2 кг/м² (один або більше шарів)

Для отримання більш детальної інформації щодо нанесення гідроізоляції на різні поверхні, напишіть нам giper.profi@gmail.com



HYPERDESMO® – PB-2K



ETA – 10/0095

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ

Очищення інструменту виконувати ксилолом безпосередньо після використання. Не намагайтеся відмити валики – це марно.

УПАКОВКА

- Мастика HYPERDESMO®-PB-2K поставляється в металевих відрах: 20 л + 20 л (комплект).

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

- Мастика містить органічний розчинник ксилол – працювати подалі від відкритого вогню, не курити в зоні виконання робіт. У випадку пожежі використовувати вогнегасник і пісок.

- У закритих приміщеннях використовувати вентиляцію та засоби індивідуальної захисту органів дихання (ЗІЗОД).
- Роботи слід виконувати в спецодязі, включаючи прогумовані перчатки та захисні окуляри.
- При попаданні мастики на шкіру, видалити ганчіркою, розчинником і потім промити мильною водою.
- При попаданні мастики в очі, потрібно негайно промити очі великою кількістю води, не терти і звернутися до лікаря

СТРОК ПРИДАТНОСТІ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Строк придатності: мінімум 12 місяців за умов зберігання в невідкритій заводській тарі при температурі від +5 °C до +25 °C.

